



INFORMACION GENERAL SOBRE LA SELECCION DE GRASAS LUBRICANTES

Penetración Trabajada

Los números para la penetración trabajada indican la suavidad o rigidez de la grasa (consistencia). El valor se refiere a la profundidad de penetración de un cono de prueba dentro de una muestra de grasa por un periodo de cinco segundos y se expresa en decimos de milímetros..

La clasificación de los números de consistencia NLGI de penetración trabajada son una designación simplificada.

CLASIFICACION NLGI	PENETRACION TRABAJADA (0,1 mm)	ESTRUCTURA
000	445 . . . 475	Fluida
00	400 . . . 430	Casi Fluida
0	355 . . . 385	Extremadamente Suave
1	310 . . . 340	Muy Suave
2	265 . . . 295	Suave
3	220 . . . 250	Media
4	175 . . . 205	Pesada
5	130 . . . 160	Muy Pesada
6	85 . . . 115	Extremadamente Pesada y Dura

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.