

HOJA TECNICA DEL PRODUCTO



ACEITE S-MPO SERIES **ACEITES MULTI-PROPOSITO**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La serie S-MPO de Sentinel son aceites sintéticos especialmente compuestos para cubrir las necesidades de todo tipo de lubricación industrial.

Los aceites S-MPO ofrecen una superior combinación de inhibidores de oxidación para prevenir formación de lodos y depósitos; un alto nivel de aditivos E.P. para lograr requisitos de protección contra desgaste severo; supresores de espuma para eliminarla y finalmente un nuevo polímero como aditivo para eliminar las fugas y asegurar una fuerte unión metal con metal para un máximo “amarre” a todas las superficies. No goteará, se desprenderá o correrá.

Exhibe el S-MPO una superior protección contra la corrosión, ningún ataque a las gomas y una excelente demulsibilidad con el agua. Estas son las calidades que se requieren para asegurar una operación eficiente, libre de problemas y un intervalo extendido de drenaje para los nuevos, modernos y exigentes equipos de hoy.

S-MPO ha demostrado ser bueno en aplicaciones como:

Sistemas Hidráulicos

Pequeñas Transmisiones de Precisión

Guías de Tornos y Maquinados

Husillos de Baja Velocidad

Motores Eléctricos

Rodamientos

Y Muchos Tipos de Transportadores de Cadenas

(No debe usarse como lubricante para motor o para
compresores de aire)

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

SENTINEL LUBRICANTS CORP.
P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240
15755 NW 15TH AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603
PH.(305) 625-6400 (800)842-6400 FAX(305) 625-6565
WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM



ACEITE S-MPO SERIES
ACEITES MULTI-PROPOSITO

CARACTERISTICAS TIPICAS

	<u>10</u>	<u>20</u>	<u>30</u>	<u>40</u>	<u>50</u>	
Grado de Viscosidad ISO	32	68	100	150	220	ASTM D- 2422
Numero de Lubricante AGMA		1	2	3	4	
Viscosidad cSt @ 100°C	5.6	9	12	16.3	21.3	ASTM D- 445
@ 40°C	32	68	100	150	220	ASTM D - 445
Índice de Viscosidad	114	107	110	111	113	ASTM D- 2270
Punto de Fluidez °C (°F)	-40(-40)	-37(-35)	-34(-30)	-32(-25)	-54(-65)	ASTM D- 97
Punto de Ignición °C (°F)	200(392)	210(410)	220(428)	224(435)	230(446)	ASTM D- 92
Demulsibilidad 82°C	-----40/40/0(30)-----					ASTM D- 1401
Desgaste de Cuatro Bolas, mm	-----					
40 kg, 1200	-----					
75°C (1 hr)	-----.5m-----					ASTM D- 2266
Corrosión al Cobre 121°C(250°F), 3 hrs	-----					
	-----1a-----					ASTM D- 130
Prueba de Herrumbre	-----					
	-----Pasa-----					ASTM D-665A&B
Carga Timken OK kg/ (lb)	-----					
	-----25 (55)-----					ASTM D- 2509
Carbon Conradson	-----					
	-----0.05-----					ASTM D- 189

PIN #	08045	08050	08055	08060	08065
-------	-------	-------	-------	-------	-------

PARA ORDENAR O POR INFORMACION ADICIONAL.

QUALITY WITHOUT QUESTIONS!

SENTINEL LUBRICANTS CORP.

P.O. BOX 69-4240 MIAMI, FLORIDA 33269-1240

15755 NW 15TH AVENUE MIAMI, FLORIDA 33169-5603

PH. (305) 625-6400 (800)842-6400 FAX (305) 625-6565

WWW.SENTINELSYNTHETIC.COM

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.